

# LAGRINGSVILLKOR OCH DRIFTSINSTRUKTIONER

## A-LAGERINGÅNG

1. Levererade rullar ska hanteras och lagras som förpackade av Manuli Stretch. Rullarna får inte röra vid maskinens skärkant under transporten.
2. De anlända rullarna bör kontrolleras kvalitetsmässigt innan de accepteras och om det finns några problem orsakade av transport, ska de registreras och signeras på leveranssedeln med en specificerad anteckning av behörig personal från kunden och transportföretaget. Det rekommenderas att du tar bilder för ytterligare försäkringskrav.

## B-LAGERVILLKOR

Tillverkaren garanterar filmprestanda inom 12 månader efter leverans, om lagervillkoren uppfyller tillverkarens rekommendationer. Temperaturen bör inte vara mer än 30° C i lagringsutrymmena och denna produkt ska förvaras på en torr plats som är skyddad från direkt solljus. Annars kan överskottsvärme och luftfuktighet orsaka blockering vid kanterna och inuti valsen. Sträckfilmerna och skyddande överdrag bör ligga kvar på pallarna tills de är klara att använda. Skyddskåporna på rullarna är mycket viktiga. Se till att öppna dessa skydd ordentligt eftersom även en liten skada på filmen skulle göra hela rullen oanvändbar. Hur Manuli palleterat rullarna är viktigt. Rullarna får inte utsättas för överskottsvärme, direkt solkjus eller UV-lampor. Annars blir filmen spröd.

## C-DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Tillverkaren garanterar omslagets hållbarhet endast om produkten appliceras i enlighet med följande villkor:

### Generella principer:

- Skärhöjden bör inte vara mindre än 6 - 7 cm för att minska risken för att ensilage förorenas av kontakt med jorden, vilket kan medföra giftigt bakterier (clostridia)
- För att fodret ska hålla sig bra bör det innehålla mellan 30% och 50% torrt material
- Vid lägre torrmaterialinnehåll rekommenderas användning av speciella tillsatser för att säkerställa en tillfredsställande konversationsprocess
- Balen ska pressas ner ordentligt, ha hög densitet och vara jämnt formad
- Balarna är lindade i ett speciellt polyeten nät eller med polypropylengarn; sisalgarn bör inte användas
- Inpackning av balarna med sträckfilm ska utföras inom 2 timmar efter att ensilage pressats ner
- Använd aldrig filmen i regn eftersom det kan förhindra att den fastnar ordentligt
- Vid speciellt tunga balar (med en diameter från 150 mm, som innehåller mindre än 30% torrt material), rekommenderas att du applicerar minst 2 lager mer än antalet lager som anges i instruktionerna nedan

### Tillämpning av film:

- Rullarna bör förvaras i sin ursprungliga förpackning, på en torr, takskyddad plats, tills de används
- Efter applicering ska delvis använda rullar förvaras i originalförpackningen, som alltid på en torr, takskyddad plats
- Hantera rullarna försiktigt och undvik att skada kanterna
- Reglera inpackningsmaskinen i enlighet med filmens bredd
- Du rekommenderas att ställa in lindningsspänningen på högst 70% filmsträckning.
- Vid varje givet tillfälle kan filmens bredd, uppmätt på balen, vara mindre än 20% max i förhållande till filmens ursprungliga bredd: alltså upp till ett minimum av 40 cm för en film av 50 cm och 60 cm för en 75 cm film
- Minska inte filmens bredd med mer än 20% av originalbredden
- Applicera minst 6 lager film, med 50% överlappning, vilket innebär att man måste beräkna antalet varv som omslagsmaskinen måste utföra för att slutföra lindning av bal, plus ett extra varv. Samma antal varv måste multipliceras med 3 och slutligen utgöra 6 lager film
- För att säkerställa korrekt vidhäftning mellan de olika lagren (minst sex 50% överlappande lager), placera valsen så att den vidhäftande sidan kommer i kontakt med bal

### Lagring:

- Begränsa hanteringen av balarna som är insvepta i filmen till ett absolut minimum
- Om möjligt, packa balarna med film på samma plats som dem som används för slutförvaring
- Balarna ska stå på marken och rensade från föremål som kan skada filmen
- Balarna ska stå på balens plana yta - det vill säga på en av dessa plana ytor
- Efter förpackning ska balarna flyttas med hjälp av utrustning som är specifikt utformade för detta syfte
- När det gäller balar med innehåll av hög torrhet, kan 2 eller 3 balar staplas på varandra, så att de står en bal på två under, konstruera en slags pyramid
- Skydda mot intrång från djur genom att täcka med speciellt syntetiskt nät

### Oregelbundna formade balar:

Proceduren är densamma som angivits ovan (Allmänna principer, tillämpning och lagring), men för att förhindra för mycket spänning av filmen på grund av formen på balen, föreslås att omslagsmaskinen är förinställd på en spänning som inte överstiger 65%

### VIKTIGT!:

Använd inte filmen för att förpacka foder förorenat med gödningsmedel och / eller kemiska bekämpningsmedel. Olika kemiska medel kan korrodera filmen eller orsaka tidig försämring

### Klagomål

- Om det skulle uppstå problem ska du återlämna rullen omedelbart (i originalförpackningen), även om den delvis används, till den berörda återförsäljaren. Rullen vidarebefordras till tillverkaren för kvalitetskontroll
- Vid problem, kontakta omedelbart återförsäljaren för att göra det möjligt för oss att utföra den mest lämpliga tekniska undersökningen
- Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten i enlighet med ovanstående instruktioner.